



BIANCO PLAST

PITTURA BIANCA A TEMPERA ECONOMICA PER IMPIEGHI INTERNI

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

BIANCO PLAST è una pittura traspirante per interni adatta esclusivamente per ambienti interni dove siano richieste solo esigenze di economicità della tinteggiatura. (Cucine, bagni, scantinati, ecc.)

BIANCO PLAST ha buona applicabilità, non spolvera ed è traspirante al vapore acqueo.

BIANCO PLAST ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Normalmente la tempera viene applicata su supporti che non necessitano di alcuna preparazione al di fuori di una buona spolveratura.

Gli intonaci cementizi, calcestruzzi nuovi e puliti (solo per interni) non richiedono normalmente alcuna preparazione.

I fondi in gesso o cartongesso devono essere isolati con Fix Step adeguatamente diluito.

Applicazione e diluizioni

BIANCO PLAST si applica a pennello o rullo, spruzzatrici ad aria o Airless. Diluire il prodotto con circa 30% di acqua a seconda dell'utensile impiegato.

Evitare di applicare in giorni molto caldi o con alta umidità dell'aria. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente.

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- ✓ Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C;
- ✓ Umidità Relativa dell'ambiente: < 80%;
- ✓ Temperatura del supporto : min 5°C / max 40°C



AMPIA TRASPIRAZIONE



RISPETTA L'AMBIENTE



<i>RESA</i>	Intonaco civile, calcestruzzi: circa 4-5 mq per litro.
<i>COLORI</i>	Bianco
<i>IMBALLI</i>	Latte in plastica da lt. 14

<i>CONSERVAZIONE</i>	BIANCO PLAST deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto teme il gelo.
----------------------	---

<i>CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE</i>	✓ Massa Volumica Umda: 1,70 Kg/dm³. ✓ Viscosità Brookfield: da 20.000 a 25.000 cps ✓ Estratto secco a 120 gradi C.: 68 ± 2% ✓ PH: circa 8 ✓ Tipo legante: polimero vinilico in dispersione acquosa. ✓ Pigmenti: Biossido di titanio rutilo ✓ Inerti e Riempitivi: carbonato di calcio ✓ Diluente: acqua
---	---

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie