EXTRA BIANCA

PITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI DI OTTIMA QUALITÀ

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI	**EXTRA BIANCA** è una pittura traspirante per interni di ottima qualità adatta esclusivamente per ambienti interni dove siano richieste solo esigenze di economicità della tinteggiatura. (Cucine, bagni, scantinati, ecc.) **EXTRA BIANCA** ha buona applicabilità, non spolvera ed è traspirante al vapore acqueo. **EXTRA BIANCA** ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

MODALITA' DI APPLICAZIONE	**Preparazione del supporto** Normalmente la tempera viene applicata su supporti che non necessitano di alcuna preparazione al di fuori di una buona spolveratura. ✓ Gli intonaci cementizi, calcestruzzi nuovi e puliti (solo per interni) non richiedono normalmente alcuna preparazione. ✓ I fondi in gesso o cartongesso devono essere isolati con Fix Step adeguatamente diluito. **Applicazione e diluizioni** **EXTRA BIANCA** si applica a pennello o rullo, spruzzatrici ad aria o Airless. Diluire il prodotto con circa 30% di acqua a seconda dell'utensile impiegato. Evitare di applicare in giorni molto caldi o con alta umidità dell'aria. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente. A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua. Condizioni dell'ambiente e del supporto: ✓ Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C; ✓ Umidità Relativa dell'ambiente: < 80%; ✓ Temperatura del supporto : min 5°C / max 40°C

AMPIA TRASPIRAZIONE

RISPETTA L'AMBIENTE

RESA	Intonaco civile, calcestruzzi: circa 4-5 mq per litro.
COLORI	Bianco
IMBALLI	Latte in plastica da lt. 14 Latte in plastica da lt. 5 Latte in plastica da lt. 2,5 Latte in plastica da lt. 0,75
CONSERVAZIONE	**EXTRA BIANCA** deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto teme il gelo.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE	✓ Massa Volumica Umida: 1,60 Kg/dm3. ✓ Viscosità Brookfield: da 20.000 a 25.000 cps ✓ Estratto secco a 120 gradi C.: 68 ± 2% ✓ PH: circa 8 ✓ Tipo legante: polimero vinilico in dispersione acquosa. ✓ Pigmenti: Biossido di titanio rutilo ✓ Inerti e Riempitivi: carbonato di calcio ✓ Diluente: acqua

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie